

不銹鋼化學成分

* 化學成分 (玖翊依據 JIS G 4308 國際標準)

鋼種	化學成分%									
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	N
SUS 302	0.15以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	8.00-10.0	17.0-19.0	-	-	-
SUS 304	0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	8.00-10.5	18.0-20.0	-	-	-
SUS 316	0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	10.0-14.0	16.0-18.0	2.00-3.00	-	-
SUS 316L	0.03以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	12.0-15.0	16.0-18.0	2.00-3.00	-	-

鋼種	化學成分%									
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	Al	
SUS 631J1	0.09以下	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	7.00-8.50	16.0-18.0	-	0.75-1.50	

* 其它如SUS301、SUS430等特殊原料，歡迎另外來電或來信詢問。



電話：03-419-3288

傳真：03-469-1808

信箱：jiouyi.wire@msa.hinet.net